

KRUNT

Kirjeldus

Saviukumaja alus- ja viimistluskrunt ehk metüütselluloos on pulberkujul pakendatud toode, mida lahjendatakse puhta veega. Metüütselluloosi saadakse taime ja puidu rakukestades esinevast hargnemata struktuuriga süsivesikust. Krunt ei takista aluspinna veeaurusiduvust.

Kasutus

Viimistluskrunti kasutatakse savi- ja lubikrohvi viimistluskihi kruntimiseks mille eesmärk on anda pinnale tugevust ja vastupidavus hõõrdumisele. Samuti savi- ja lubivärvide aluspinna kruntimiseks.

Omadused

Saviukumaja krunt on diffuusne, lõhnatu ja läbipaistev. Krunt ühtlustab aluspinna imavust ja tagab parema nakke ning väiksema värvikulu. Krunti on lihtne ja mugav kasutada ning see jätab hea tugevuse savikrohvi ja -värvi pinnale. Saviukumaja krundil on väike kulu ja omadus hävitada kergemad hallitusseened. Krundi jäägid saab komposteerida. Ei sobi kasutamiseks püsivalt niiskes keskkonnas.

Aluspind

Aluspind peab olema tahke, kuiv, imav, ning puhas tolmust, värvidest (akrüül, õli jt. mitteimavad siledad, läikivad värvid) ja määrdeainetest (õlid, rasvad jne.).

Tingimused

Aluspinna ja õhutemperatuur peab olema kõrgem kui 5°C.

Krundi valmistamine

Võta trell, värvimikser ja puhas anum, kus krunti valmistama hakkad. Vala anumasse 1/3 ettenähtud veekogusest (märgitud krundi pakendil või alltoodud tabelis). Lisa vähehaaval krundi pulbrit samal ajal mikserdades. Puhasta anuma servad. Sega kuni segu muutub ühtlaseks pastaks ja tükke enam ei ole. Lisa vähehaaval juurde vett samal ajal mikserdades kuni oled lisanud vee koguse vastavalt pakendil märgitule või alltoodud tabelile. Lase segul seista minimaalselt kaks tundi. Soovitatav on segu eelmisel päeval valmis segada. Pulber peab olema täielikult lahustunud, vajadusel kurnata ja eemaldada mikserdamisel tekkinud vaht ja tükid. Heledate toonide (lumivalge, valge) puhul lahusta pulber veega vahekorras: 1g pulbrit/250ml vett. Teiste toonide puhul: 1g pulbrit/200ml vett. Aluskrohvide kruntimiseks: 1g pulbrit/175ml vett.

Tabel on koostatud 1g metüütselluloosi kohta.

Segu	Metüütselluloos (g)	Vesi (ml)
Heledad toonid (lumivalge jt.)	1g	250ml
Viimistluskrunt	1g	200ml
Aluskrunt	1g	175ml

Töövahendid

Naturaalse karvaga pintsel, puhas anum, värvimikser ja trell.

Paigaldus

Puhasta aluspind tolmust, ja pühi krohvitud pinnalt maha lahtine liiv. Kruntimiseks kasuta pehmet naturaalse karvaga pintslit ning kanna krunt kergete erisuunaliste liigutustega ühtlaselt pinnale. Ära kasuta kruntimiseks pritsi ega värvirulli. Savikrohvi ja -värvi puhul ära jää ühe koha peale pikalt pintseldama kuna krunt võib pinna lahustada. Krundi pintsliga võttes piisab, kui torkad pintslit 1-2 cm lahusesse. Raputa üleliigne lahus anumasse. Kanna pinnale ainult niipalju krunti kui pind suudab imada. Kui krunditavale pinnale jääb lahus jooksma/lainetama püüa see ühtlustada kuivema pintsliga. Vajadusel krundi kahes kihis. Töötamisel tuleb jälgida puhtust. Määratud krunt ei ole kasutuskõlblik. Arvesta, et krunt muudab tooni pisut erksumaks. Peale kasutamist sulge anum ja pese tööriistad veega.

Materjali kulu

1 gramm pulbrit 1 ruutmeetri kohta.

Ohutus lahusega

Vältida lahuse silma ja nahale sattumist. Toote sattumisel nahale peske vee ja seebiga. Toote sattumisel silma peske füsioloogilise lahusega. Hoida laste eest kättesaamatus kohas.

Säilitamine

Kuivalt ja hermeetiliselt suletud anum as on säilivusaeg 2 aastat. Valmis segatud kujul hermeetilises anum as säilib krunt 6 kuud.

Tootekirjelduses on välja toodud materjali kasutusvõimalused ja soovitusel töötamiseks. Tootja on materjali testinud ja tagab toote kvaliteedi, kuid ei saa garanteerida selle õiget kasutusviisi ega vabasta seega kasutajat vastutusest. Iga objekti puhul tuleb lähtuda konkreetsetest tingimustest ja pindadest.

