

Kirjeldus	UKU alus- ja viimistluskrunt ehk metüütselluloos on pulberkujul pakendatud toode, mida lahjendatakse puhta veega. Metüütselluloosi saadakse taime ja puidu rakukestades esinevaist hargnemata struktuuriga süsivesikust. Krunt ei takista aluspinna veeaurusiduvust.												
Kasutus	Viimistluskrunti kasutatakse savi- ja lubikrohvi viimistluskihi kruntimiseks mille eesmärk on anda pinnale tugevust ja vastupidavust hõõrdumisele. Toode sobib samuti savi- ja lubivärvide aluspinna kruntimiseks ja nakkumise parandamiseks ning ühtlasema kuivamise saavutamiseks.												
Omadused	UKU krunt on diffuusne, lõhnatu ja läbipaistev. Krunt ühtlustab aluspinna imavust ja tagab parema nakke ning väiksema värvikulu. Krunti on lihtne ja mugav kasutada ning see jätab hea tugevuse savikrohvi ja -värvi pinnale. Krundi jäägid saab komposteerida. Ei sobi kasutamiseks püsivalt niiskes keskkonnas.												
Aluspind	Aluspind peab olema tahke, kuiv, imav ning puhas tolmust, värvidest (akrüül, õli jt. mitteimavad siledad, läikivad värvid) ja määrdainetest (õlid, rasvad jne).												
Tingimused	Aluspinna ja ümbritseva õhu temperatuur peab olema kõrgem kui 5°C.												
Töövahendid	Naturaalse karvaga pintsel, puhas anum, värvimikser ja trell.												
Segu valmistamine	<p>Võta trell, värvimikser ja puhas anum, kus hakkad krunti valmistama hakkad. Vala anumasse 1/3 ettenähtud vee kogusest (märgitud krundi pakendil või alltoodud tabelis). Lisa vähehaaval krundi pulbrit samal ajal mikserdades. Puhasta anuma servad. Sega kuni segu muutub ühtlaseks pastaks ja tükke enam ei ole. Lisa vähehaaval juurde vett samal ajal mikserdades kuni oled lisanud kogu vee koguse vastavalt pakendil märgitule või alltoodud tabelile. Lase segul seista minimaalselt kaks tundi. Soovitatav on segu eelmisel päeval valmis segada. Pulber peab olema täielikult lahustunud, vajadusel kurnata ja eemaldada mikserdamisel tekkinud vaht ja tükid.</p> <p>Heledate toonide (lumivalge, valge) puhul lahusta pulber veega vahekorras: 1 g pulbrit/300 ml vett. Teiste toonide puhul: 1 g pulbrit/250 ml vett. Aluskrohvide kruntimiseks: 1 g pulbrit/200 ml vett.</p> <p>Tabel on koostatud 1 g metüütselluloosi kohta.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SEGU</th> <th>METÜÜTSELLULOOS</th> <th>VESI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Heledad toonid (lumivalge jt.)</td> <td>1g</td> <td>300 ml</td> </tr> <tr> <td>Viimistluskrunt</td> <td>1g</td> <td>250 ml</td> </tr> <tr> <td>Aluskrunt</td> <td>1g</td> <td>200 ml</td> </tr> </tbody> </table>	SEGU	METÜÜTSELLULOOS	VESI	Heledad toonid (lumivalge jt.)	1g	300 ml	Viimistluskrunt	1g	250 ml	Aluskrunt	1g	200 ml
SEGU	METÜÜTSELLULOOS	VESI											
Heledad toonid (lumivalge jt.)	1g	300 ml											
Viimistluskrunt	1g	250 ml											
Aluskrunt	1g	200 ml											
Paigaldus	Puhasta aluspind tolmust ja pühi krohvitud pinnalt maha lahtine liiv. Kruntimiseks kasuta pehmet naturaalse karvaga pintslit ning kanna krunt kergete erisuunaliste liigutustega ühtlaselt pinnale. Ära kasuta kruntimiseks pritsi ega värvirulli. Savikrohvi ja -värvi puhul ära jää ühe koha peale pikalt pintseldama kuna krunt võib pinna lahustada (nõ "ära määrada" sulatades üles savi. Krunti pintsliga võttes piisab, kui torkad pintslit 1-2 cm lahusesse. Raputa üleliigne lahus anumasse. Kanna pinnale ainult niipalju krunti kui pind suudab imada. Kui krunditavale pinnale jääb lahus jooksma/lainetama püüa see ühtlustada kuivema pintsliga või puhta lapi/paberiga tupsutades. Vajadusel krundi kahes kihis. Töötamisel tuleb jälgida puhtust. Määratud krunt ei ole kasutuskõlblik. Arvesta, et krunt muudab tooni pisut erksamaks. Peale kasutamist sulge anum ja pese tööriistad veega.												
Ohutus	Vältida lahuse silma sattumist. Toote sattumisel silma peske füsioloogilise lahusega. Hoida laste eest kättesaamatus kohas.												
Säilitamine	Kuivalt ja hermeetiliselt suletud anum on säilivusaeg 2 aastat. Valmis segatud kujul hermeetilises anum säilib krunt 6 kuud.												