

<b>Kirjeldus</b>	Lubi-peenviimistluskrohvid on väga hea nakkuvuse, töödeldavuse ja pinnatugevusega ning sobivad seetõttu hästi ka kõige nõudlikumale pinnale. Lubi viimistluskrohve saab toonida looduslike värvimuldadega. UKU lubi-viimistluskrohv sisaldab kõrgkvaliteetset kustutatud lupja (klass CL90) ning erinevaid spetsiaalse sõelkõvera järgi hoolikalt valitud liivasid, mis tagavad väga hea töödeldavuse ja pinnatugevuse. Viimistlus lubikrohv on saadaval kuivseguna.						
<b>Kasutus</b>	Kasutatakse lubi- jt mineraalkrohvide viimistlemiseks nii välis- kui sisetingimustes, kaasa arvatud niisketes ruumides. Sobib samuti kips-, kipskiud-, puitkiudplaatide viimistlemiseks ning vanade lubikrohvitud pindade värskendamiseks.						
<b>Värvivalik</b>	Looduslik valge. Võimalik on toonida kõigi lubjapüsivate looduslike pigmentidega.						
<b>Omadused</b>	Lubikrohv reguleerib ruumi õhuniiskust, pärsib hallistuste teket, sobib allergikutele, on vaba kahjulikest saasteainetest ning krohvipind on antistaatiline. UKU viimistlus-lubikrohv on hea pinnatugevuse, plastilisuse ja nakkuvusega, niiskust läbilaskev materjal, talub vähesel määral seina liikumist (vajumist).						
<b>Aluspind</b>	Aluspind peab olema ühtlaselt tasane, kuiv, imav, ning kindlasti puhas tolmust, värvidest ja määrdeainetest (õlid, rasvad jne). Nakkuvuse parandamiseks ja krohvi kaitsmiseks liialt kiire kuivamise eest tuleb aluspinnad eelnevalt niisutada.						
<b>Tingimused</b>	Aluspinna ja ümbritseva õhu temperatuur peab olema kõrgem kui 5°C. Lubi karboniseerub niiskuse mõjul, seetõttu tuleb krohvimisel välistingimustes lubikrohvi kaitsta tuule ja päikse poolt põhjustatud liiga kiire kuivamise eest.						
<b>Töövahendid</b>	Kellud, hõõrutid, silutid, liibid.						
<b>Segu valmistamine</b>	Ühele kotile (25 kg) kuivsegule lisada 5-6 liitrit puhast vett ja segada põhjalikult läbi. Kõige parem on segu valmistada krohvimisele eelneval päeval, minimaalselt võiks segu enne kasutamist seista 0,5 h. Pärast seismist tuleb krohvi uuesti segada.						
<b>Paigaldus I</b> (Lõpptulemus – sturktuurne pind)	Kandke peale kiht/kihid kogupaksusega 2-3 mm. Tasandage pind pika liibi või pika pahtlilabidaga. Laske krohvil tahteda ning tasandage pind kummihõõrutiga sõõrjate liigutustega.						
<b>Paigaldus II</b> (Lõpptulemus – sile pind)	Kandke peale kiht/kihid kogupaksusega 2-3 mm. Tasandage pind pika liibi või pika pahtlilabidaga. Laske krohvil tahteda ning tasandage pind niiske svammiga sõõrjate liigutustega. Enne täielikku kuivamist siluda uuesti õrnalt niiske svammiga, et lahtised terad pinnalt eemaldada.						
<b>Lõppviimistlus</b>	Lõppviimistluseks soovime pinna sisetingimustes kruntida UKU krundiga, välistingimustes katta lubivärvidega.						
<b>Hooldus</b>	Lubikrohv on antistaatiline ega kogu tolmu. Õlid ja vedelikud imab lubikrohv endasse.						
<b>Materjali kulu</b>	3,5-5 kg/1 m <sup>2</sup>						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAKEND</th> <th>KATVUS / KIHU PAKSUS</th> <th>KATVUS / KIHU PAKSUS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25 kg kott</td> <td>ca 7 m<sup>2</sup> / 2 mm</td> <td>ca 5 m<sup>2</sup> / 3 mm</td> </tr> </tbody> </table>	PAKEND	KATVUS / KIHU PAKSUS	KATVUS / KIHU PAKSUS	25 kg kott	ca 7 m <sup>2</sup> / 2 mm	ca 5 m <sup>2</sup> / 3 mm
PAKEND	KATVUS / KIHU PAKSUS	KATVUS / KIHU PAKSUS					
25 kg kott	ca 7 m <sup>2</sup> / 2 mm	ca 5 m <sup>2</sup> / 3 mm					
<b>Ohutus</b>	Lubi on söövitava toimega. Vältida tolmu sissehingamist, kokkupuudet nahaga ja silma sattumist. Soovitav on kasutada kaitseprille ja -riietust. Silma sattumisel pesta füsioloogilise lahusega.						
<b>Säilitamine</b>	Säilitada kuivades tingimustes.						