

## Aluspind

Aluspind peab olema kuiv, imav ning puhas tolmust, värvidest (akrüül, õli jt. mitteimavad siledad, läikivad värvid) ja määrdeainetest (õlid, rasvad jne.). Kõik aluspinna ebatasasused joonistuvad välja pinnaviimistluse käigus, seega sõltub aluspinna tasasusest lõppviimistluse kvaliteet. Sobib kasutamiseks marmor lubikrohvi fraktsioonide 0-1mm ja 0-0,5mm peale siledaks või tasapinnaliseks viimistluseks või peenemate pahtlite aluspinnaks (Marmorino, Stucco, Grassello).

## Tingimused

Aluspinna ja ümbritseva õhu temperatuur peaks olema kõrgem kui 5°C. Lubi karboniseerub niiskuse mõjul, seetõttu tuleb vältida pinna liigikiiret kuivamist (oht pragude tekkeks). Soovitame aluspinna vahetult enne paigaldamist üle niisutada.

## Segu valmistamine

1kg kuivsegule lisada 250-300 ml puhast vett ja segada põhjalikult läbi ühtlaseks massiks. Vee lisamisel arvestada pigmendi/värvimuldadega lisatava vee hulka (vt. värvimulla/pigmendi kasutusjuhend). Lisa alguses  $\frac{3}{4}$  veekogusest ning sega ühtlaseks pastaks (jälg, et ei oleks tükke) ning seejärel järk-järgult ülejäänud vesi. Kõige parem on segu valmistada krohvisele eelneval päeval, minimaalselt võiks segu enne kasutamist seista 1h. Pärast seismist tuleb segu uuesti läbi segada. Kui segu jäetakse seisma, tuleb ämbri seinad segust puhastada, et vältida kuivanud segutükkide sattumist seinale kantava segu sisse hilisemal segu läbisegamisel.

Pigmendiga pahtlit toonides loe esmalt läbi pigmendi kasutusjuhend.

## Paigaldus

(Lõpptulemus - sile pind)

Kontrolli aluspinna tasasus ning vajadusel eemalda ebatasasused. Kui aluspind on tolmune, tuleb tolm eemaldada ning kruntida kogu pind UKU krundiga või mõne nakkedispersiooniga. Lase krundil täielikult kuivada ning enne esimese kihi paigaldamist niisuta aluspind. Veneetsia või Jaapani kellut kasutades kanna segu seinale ühes kihis. Esimesele kihile võib kanda peale ka teise kihi, et saada juurde segu töötlemise aega. Võimalikult ühtlase viimistluse saavutamiseks on soovitatav esimese kihi ebatasasused lihvida. Seejärel eemalda tolm ja kruntida.

## Paigaldus

(Lõpptulemus - mügarlik pind)

Et saavutada mügarlik pind tuleb seguga luua ebatasasusi, pinda seguse kelluga tupsutades või kandes materjali mitmes kihis üksteise peale. Pinna võib jätta struktuurse või siluda segu tahenedes suuremad väljaulatuvad kohad siledamaks.

## Lõppviimistlus

Sile pahtlipind on hea Marmorino, Stucco ja Grassello pahtlite paigaldamiseks. Lubipahtel võib jääda ka lõppviimistluseks. Suurema vetthülgavuse saavutamiseks tuleb pinnale kanda oliiviõli seep 1-2 kihti. Seep kantakse pinnale peale viimase kihi paigaldamist ja silumist. Karboniseerumisjärgus tahenenud pinnale (kui pind hakkab heledamaks kuivama) kanda seepi pehme laia pintsliga. Soovitame kasutada vedelat (lahjendatud) oliiviõliseepi. Jälgida, et pintslil külge ei jää lubjast materjali (märk sellest, et seebi pealekandmiseks on veel vara). Peale seebitamist silu pind Veneetsia või Jaapani kelluga. Nädala möödudes seebitamisest kui segu on täielikult kuivanud võib lisakaitse saavutamiseks pinna vahatada ühes või kahes kihis plastikkellu või lapiga.

## Hooldus

Hooldatakse looduslike pesuvahenditega (oliiviõli seep) ning vastavalt vajadusele tuleb aeg-ajalt järelhooldusena vahakihti uuendada. Kindlasti ei tohi kasutada puhastamiseks kangeid kemikaale ega äädikat.

## Materjali kulu

Sõltuvalt aluspinna tasasusest ja kihtide arvust 1,6-2kg/m<sup>2</sup>

20 kg kott

Vett : 5-6l

Katvus: 10-12,5m<sup>2</sup>

## Ohutus

Lubi on söövitava toimega. Vältida tolmu sissehingamist, kokkupuudet nahaga ja silma sattumist. Soovitatav on kasutada respiraatorit, kaitseprille ja -riietust. Silma sattumisel pesta silm füsioloogilise lahusega. Klaas, metall ja lakitud pinnad ning teised lubja suhtes tundlikud pinnad kata pritsmete eest enne paigaldamist. Hoida laste eest kättesaamatus kohas.

## Säilitamine

Säilitada kuivades tingimustes. Säilivusaeg 1 aasta alates tootmiskuupäevast. Tootmiskuupäev asub pakendi põhjal. Eri partiides võivad esineda vähesed toonierinevused.