

## Aluspind

Aluspind peab olema kuiv, imav, ning puhas tolmust, värvidest (akrüül, õli jt. mitteimavad siledad, läikivad värvid) ja määrdeainetest (õlid, rasvad jne.). Kõik aluspinna ebatasasused joonistuvad välja pinnaviimistluse käigus, seega sõltub aluspinna tasasusest lõppviimistluse kvaliteet.

## Tingimused

Aluspinna ja ümbritseva õhu temperatuur peab olema kõrgem kui 5°C. Lubi karboniseerub niiskuse mõjul, seetõttu tuleb värvimisel välitingimustes lubivärvitud pinda kaitsta tuule ja päikse poolt põhjustatud liiga kiire kuivamise eest.

## Värvi valmistamine

Kanna kindlasti kaitseprille ja maski. Sega toote ämbris milles ta tuleb või võta puhas anum värvi valmistamiseks ja vala pulber anumasse. Lisa vähehaaval vett, samal ajal mikserdades kuni värv muutub ühtlaseks pastaks ja tükke enam ei ole. Puhasta kelluga anuma servad, sest mikserdades koguneb sinna värvitükke. Jätka vee lisamist vähehaaval, samal ajal mikserdades kuni oled lisanud vee vastavalt pangel või juhendis märgitud kogusele. Juhul kui värv tundub veel tükkis, lase seista 15min ja mikserda uuesti. Jätka kuni tükid on kadunud. Lase värvil seista vähemalt 30 minutit ning sega enne värvima asumist uuesti läbi.

Pigmentiga lubivärvi toonides loe esmalt läbi pigmendi kasutusjuhend.

## Paigaldus

Hästi imavad aluspinnad (savi- ja lubikroovid jt.) võib eelnevalt kruntida UKU tselluloosikrundiga, et tagada ühtlane nake ja imavus. Kanna värv pinnale kahes kihis pintsliga, et aluspind ei jääks läbi kumama. Kui aluspind on imav, tuleks esimese kihi värv segada vedelam. Mitteimava aluspinna puhul peaks esimese kihi värvi segama paksema, et katvus oleks parem ja ühtlasem. Lase esimesel kihil täielikult kuivada enne kui teisega alustad. Pintsliga värvides kasuta eri suunalisi tõmbeid. Ära jää värvimisel liiga kauaks ühe koha peale pintseldama, sest olenevalt aluspinnast võib värv sellega segunema hakata ning tooni muuta.

## Materjali kulu

Olenevalt aluspinnast ja lisatud veehulgast 0,2-0,3kg/m<sup>2</sup> kahes kihis.

1 kg ämber	Vett : 1,4-1,8l	Katvus: 3-5m <sup>2</sup> kahes kihis
5 kg ämber	Vett: 7-9l	Katvus: 16-25m <sup>2</sup> kahes kihis
10 kg ämber	Vett: 14-18l	Katvus: 33-50m <sup>2</sup> kahes kihis

## Ohutus

Lubi on söövitava toimega. Vältida tolmu sissehingamist, kokkupuudet nahaga ja silma sattumist. Soovitatav on kasutada respiraatorit, kaitseprille ja -riietust. Silma sattumisel pesta silm füsioloogilise lahusega. Klaas, metall ja lakitud pinnad ning teised lubja suhtes tundlikud pinnad kata pritsmete eest enne paigaldamist. Hoida laste eest kättesaamatus kohas.

## Säilitamine

Säilitada kuivades tingimustes. Säilivusaeg 1 aasta alates tootmiskuupäevast. Tootmiskuupäev asub pakendi põhjal. Eri partiides võivad esineda vähesed toonierinevused.