



# PIGMENDID

## KIRJELDUS

Pigment sobib lisamiseks kõikidesse UKU segudesse, kuid seda kasutatakse peamiselt lubjatoodetele tooni andmiseks. Pigmenti saab lahustada kuuma vee, alkoholi või spetsiaalse UKU pigmendilahusega, mis lahjendatakse veega suhtega 1:3.

## ALUSPIND

Pigmentiga toonitud segu aluspinna nõuded leiad vastava toote kasutusjuhendist.

## TINGIMUSED

Lubjatoodete puhul eelista leelise- ja happeskindlaid pigmente, et vältida toonimuutusi reaktsioonis lubjaga. Soovitatav pigmendi kogus on kuni 10% kuivsegu mahukaalust.

## SEGU VALMISTAMINE

### *Pigmendi segamine:*

Sega pigment esmalt eraldi puhtas anumasse ühtlaseks massiks. Kasuta akutrelli vispliga või väikese koguse puhul sega käsitsi. Lisa vähehaaval vett, alkoholi või lahustit, kuni pigment on täielikult segunenud ja tükivaba.

### *Toonitava segu segamine:*

Lisa pigmendilahus valmis segule järk-järgult, vältides segu liigset vedeldamist. Segage korralikult, et pigment jaotuks ühtlaselt, ning kontrolli, et anuma servadele ei jääks pigmenti.

### *Näpunäited:*

Lase pigmendilahusel enne segu lisamist seista vähemalt ühe päeva, et pigment täielikult lahustuks. Ebapiisav segamine võib jätta viimistletud pinnale pigmenditriibud või tükid.

## OHUTUS

Vältida pigmendi sattumist silma. Silma sattumisel loputada koheselt füsioloogilise lahusega. Hoida laste eest kättesaamatus kohas.

## SÄILITAMINE

Pulberkujul pigment säilib hermeetiliselt suletuna ja kuivades tingimustes aastakümneid.

Tootekirjeldus sisaldab juhiseid ja soovitusi toote kasutamiseks. Tootja tagab materjali kvaliteedi, kuid vastutus õige kasutusviisi eest lasub kasutajal. Arvestada tuleb iga objekti konkreetseid tingimusi.