

Aluspind

Aluspind peab olema kuiv, imav ja kindlasti puhas tolmust, värvidest ja määrdeainetest (õlid, rasvad jne). Kõik aluspinna ebatasasused joonistuvad välja pinnaviimistluse käigus, seega sõltub aluspinna tasasusest lõppviimistluse kvaliteet. Sobib kasutamiseks savi dekoratiivkrohvi fraktsioonide 0-1mm ja 0-0,5mm peale siledaks või tasapinnaliseks viimistluseks või peenemate pahtlite aluspinnaks (Marmorino, Stucco, Grassello).

Tingimused

Aluspinna ja ümbritseva õhu temperatuur peaks olema kõrgem kui 5°C. Soovitame aluspinna vahetult enne paigaldamist üle niisutada.

Segu valmistamine

1kg kuivsegule lisada 250-300 ml puhast vett ja segada põhjalikult läbi ühtlaseks massiks. Vee lisamisel arvestada pigmendi/värvimuldadega lisatava vee hulka (vt. värvimulla/pigmendi kasutusjuhend). Lisa alguses ¾ veekogusest ning sega ühtlaseks pastaks (jälgi, et ei oleks tükke) ning seejärel järk-järgult ülejäänud vesi. Kõige parem on segu valmistada krohvimisele eelneval päeval, minimaalselt võiks segu enne kasutamist seista 1h. Pärast seismist tuleb segu uuesti läbi segada. Kui segu jäetakse seisma, tuleb ämbri seinad segust puhastada, et vältida kuivanud segutükkide sattumist seinale kantava segu sisse hilisemal segu läbisegamisel.

Pigmentiga pahtlit toonides loe esmalt läbi pigmendi kasutusjuhend.

Paigaldus

(Lõpptulemus - sile pind)

Kontrolli aluspinna tasasus ning vajadusel eemalda ebatasasused. Kui aluspind on tolmune, tuleb tolm eemaldada ning kruntida kogu pind UKU krundiga või mõne nakkedispersiooniga. Lase krundil täielikult kuivada ning enne esimese kihi paigaldamist niisuta aluspind. Veneetsia või Jaapani kellut kasutades kanna segu seinale ühes kihis. Esimesele kihile võib kanda peale ka teise kihi, et saada juurde segu töötlemise aega. Võimalikult ühtlase viimistluse saavutamiseks on soovitatav esimese kihi ebatasasused lihvida. Seejärel eemalda tolm ja kruntida.

Paigaldus

(Lõpptulemus - mugarlik pind)

Et saavutada mugarlik pind tuleb seguga luua ebatasasusi, pinda seguse kelluga tupsutades või kandes materjali mitmes kihis üksteise peale. Pinna võib jätta struktuurse või siluda segu tahenedes suuremad väljaulatuvad kohad siledamaks.

Lõppviimistlus

Sile pahtlipind on hea Marmorino, Stucco ja Grassello pahtlite paigaldamiseks. Savipahtel võib jääda ka lõppviimistluseks. Kui segu on täielikult kuivanud võib lisakaitse saavutamiseks pinna vahatada ühes või kahes kihis plastikkellu või lapiga. Savipahtli pinna võib ka õlitada kasutades selleks linaõlivärnisat.

Hooldus

Võimalikele pinnavigastusele saab teha kohtparandusi, selleks on soovitatav säilitada samast partiist viimistlusmaterjali. Ent suure tõenäosusega jääb paranduskoht siiski nähtav. Vahatatud või õlitatud pinda hooldatakse looduslike pesuvahenditega (oliiviõli seep) ning vastavalt vajadusele tuleb aeg-ajalt järelhooldusena vahakihti uuendada. Kindlasti ei tohi kasutada puhastamiseks kangeid kemikaale ega äädikat.

Materjali kulu

Sõltuvalt aluspinna tasasusest ja kihtide arvust 1,6-2kg/m²

20kg kott

Vett 5-6l

Katvus: 10-12,5m²

Ohutus

Vältida tolmu sissehingamist ja silma sattumist. Silma sattumisel pesta füsioloogilise lahusega.

Säilitamine

Säilitada kuivades tingimustes. Säilivusaeg 2 aastat alates tootmiskuupäevast. Tootmiskuupäev asub pakendi põhjal. Eri partiides võivad esineda vähesed toonierinevused.