

## Aluspind

Aluspind peab olema imav, struktuurne ja puhas tolmust, värvidest (akrüül, õli jt. mitteimavad siledad, läikivad värvid) ja määrdeainetest (õlid, rasvad jne).

## Tingimused

Aluspinna ja ümbritseva õhu temperatuur peab olema kõrgem kui 5°C.

## Segu valmistamine

Võta akutrell, värvimikser ja puhas anum, kus hakkad krundi valmistama. Vala anumasse 1/3 ettenähtud veekogusest (märgitud krundi pakendil või alltoodud tabelis). Lisa vähehaaval krundi pulbrit samal ajal mikserdades. Puhasta anuma servad. Sega kuni segu muutub ühtlaseks ja tükke enam ei ole. Lisa vähehaaval juurde vett samal ajal mikserdades kuni oled lisanud kogu vee koguse vastavalt pakendil märgitule. Lase krundil seista minimaalselt kaks tundi. Soovitav on krunt eelmisel päeval valmis segada.

Pulber peab olema täielikult lahustunud, vajadusel kurnata ja eemaldada mikserdamisel tekkinud vaht ja tükid salvrätikuga.

Heledate toonide (lumivalge, valge) puhul lahusta pulber veega vahekorras: 1 g pulbrit/300 ml vett.

Teiste toonide puhul: 1 g pulbrit/250 ml vett.

Aluskrohvide kruntimiseks: 1 g pulbrit/200 ml vett.

## Paigaldus

Puhasta aluspind tolmust ja pühi krohvitud pinnalt maha lahtine liiv švammi või harjaga. Kruntimiseks kasuta pehmet naturaalse karvaga pintslit ning kanna krunt kergete erisuunaliste liigutustega ühtlaselt pinnale. Ära kasuta kruntimiseks pritsi ega värvirulli. Savikrohvi ja savivärvi puhul ära jää ühe koha peale pikalt pintseldama kuna krunt võib pinna lahustada (nõ "ära määrida" sulatades üles savi, mis võib muuta pinna laiguliseks).

Krundi pintsliga võttes piisab, kui kastad pintslit 1-2 cm lahusesse. Raputa üleliigne lahus anumasse. Kanna pinnale ainult niipalju krundi kui pind suudab imada. Kui krunditavale pinnale jääb lahus jooksma püüa see ühtlustada kuivema pintsliga või puhta lapi/paberiga tupsutades. Vajadusel krundi kahes kihis. Töötamisel tuleb jälgida puhtust. Määratud krunt ei ole kasutuskõlblik. Arvesta, et krunt muudab tooni pisut erksamaks. Peale kasutamist sulge anum ja pese tööriistad veega.

Soovitame vaadata UKU tselluloosi krundi paigaldamist meie Youtube kanalil.

## Materjali kulu

Sõltuvalt aluspinna tasasusest ja kihtide arvust 1g/m<sup>2</sup>.

## Ohutus

Vältida lahuse silma sattumist. Toote sattumisel silma peske füsioloogilise lahusega. Hoida laste eest kättesaamatus kohas.

## Säilitamine

Säilitada kuivades tingimustes hermeetiliselt.