

Juhised UKU lubjatoodetega kaetud pindade puhastamiseks ja hooldamiseks

Kuivpuhastus

Lagede ja seinte regulaarne hooldus algab tolmu eemaldamisega pehme tolmuharja abil. Oluline on tagada, et harja kinnitused ei kahjustaks viimistletud pinda. Toimi järgnevalt:

- Alusta alati kuivpuhastusest, et eemaldada lahtine mustus.
- Kasuta pehmet harja, et vältida pinna kahjustamist.
- Puhasta alati puhtamatelt aladelt mustematele, et vältida mustuse laialikandmist.

Kohtparandused

Lubjatoodetega viimistletud pindadel ei ole klassikalised kohtparandused üldjuhul soovitatavad.

- Lubjapindade parandamisel tekib alati lubjapiim, mis jääb kuivades ümbritsevast pinnast heledam.
- Seetõttu jäävad isegi hoolikalt tehtud parandused visuaalselt nähtavaks ning toonierinevusi ei ole võimalik täielikult vältida. See on lubja loomulik omadus, mitte materjali või töö viga.
- Kui parandust on siiski vaja teha, tuleks see teha suuremale pinnale hajutatult või kogu seina ulatuses, et tulemus jääks ühtlasem.

Omadused ja piirangud

- Töötlemata lubjaviimistlusega pinnad ei ole pestavad. Lubikrohvitud või -värvitud pindu ei tohi pesta veega, sest materjal on imav ning mustus, võib põhjustada värvimuutusi ja tekitada kuivades laigulise pinna.
- Vältida tuleb õli ja muid vedelikke, kuna lubi imab need endasse ning neid on raske eemaldada.
- Mida struktuursem on pind, seda keerulisem on sealt mustust kätte saada.

Mustade pindade puhastamine

- Proovi esmalt puhastada pinda pehme harja või lapiga.
- UKU viimistluskruundiga või seebitatud/vahaga töödeldud siledalt viimistletud pindu võib ettevaatlikult niiske lapiga puhastada, vältides liigset hõõrumist. Kasutada tuleks naturaalseid pesuvahendeid (oliiviõli seep) ja vältida kemikaalide kasutamist.
- Kui plekki ei õnnestu täielikult eemaldada, kata määrdunud koht uuesti sama materjaliga. Toonierinevuse vältimiseks tuleb terve seinapind uuesti viimistleda.

Siledad lubjaviimistluspinnad (näiteks Marmorino, Stucco, Pahtel, Tadelakt), mis on kaetud vahaga, on hooldatavad ning neid võib puhastada kergelt niiske lapiga. Puhastamisel tuleb vältida liigset hõõrumist ning liigset vee kasutamist.

Vahakiht toimib kaitsekihina ning aitab muuta pinna vastupidavamaks mustusele ja niiskusele.

Soovitatav on vahakihti uuendada 1–2 korda aastas, sõltuvalt pinna kasutusköormusest. Kui pind vajab sagedast või igapäevast puhastamist (näiteks vannitubades või suure kasutusköormusega ruumides), tuleks vahakihti uuendada tihedamini, et säilitada pinna kaitseomadused ja esteetiline välimus.