

Juhised UKU savitoodetega kaetud pindade puhastamiseks ja hooldamiseks

Kuivpuhastus

Lagede ja seinte regulaarne hooldus algab tolmu eemaldamisega pehme tolmuharja abil. Oluline on tagada, et harja kinnitusosad ei kahjustaks viimistletud pinda. Toimi järgnevalt:

- Alusta alati kuivpuhastusest, et eemaldada lahtine mustus.
- Kasuta pehmet harja, et vältida savipinna kahjustamist.
- Puhasta alati puhtamatelt aladelt mustematele, et vältida mustuse laialikandmist.

Kohtparandused

Väiksemate pindmiste vigastuste ja kriimustuste parandamiseks kasuta sama partii toodet.

- Hoia alati alles veidi samast partiist pärit pulbrit, mida kasutati algsel viimistlusel, et vältida värvierinevusi. Olenevalt viimistlusest võib parandatud koht toon siiski erineda.
- Väiksemate vigastuste korral sega väike kogus pulbrit veega ja tupsuta peene pintsliga kahjustatud koht. Vajadusel sulanda värv või krohv laiemale alale.
- Lase parandatud pinnal ühtlase tulemuse saavutamiseks täielikult kuivada.

Omadused ja piirangud

- Töötlemata saviviimistlusega pinnad ei ole pestavad. Savikrohvitud või -värvitud pindu ei tohi pesta veega, sest liigne niiskus pehmendab savi, võib põhjustada värvimuutusi ja tekitada kuivades laigulise pinna.
- Vältida tuleb õli ja muid vedelikke, kuna savi imab need endasse ning neid on raske eemaldada.

Mustade pindade puhastamine

- Proovi esmalt puhastada pinda pehme harja või lapiga.
- UKU viimistluskrundiga või vahaga töödeldud siledalt viimistletud pindu võib ettevaatlikult niiske lapiga puhastada, vältides liigset hõõrumist.
- Kui plekki ei õnnestu täielikult eemaldada, kata määrduvad koht uuesti sama materjaliga.

Struktuursed saviviimistlused (näiteks UKU Pure Earth savikrohv, savi rustik viimistluskrohv jms reljeefsed pinnad) ei vaja üldjuhul regulaarset hooldust. Nende loomulik tekstuur ja mineraalne koostis võimaldavad pinnal ajas väärikalt vananeda ning väiksemad ebatasasused või kasutusjäljed sulanduvad materjali loomuliku iseloomuga.

Erinevalt siledatest pindadest ei ole struktuursed viimistlused tundlikud väiksemate visuaalsete muutuste suhtes ning tavapärane kasutus ei eelda sekkumist.

Kui pind on siiski tugevalt määrduvad, siis puhasta pind kuivalt karukeele või sarnase õrna abrasiivse puhastusvahendiga. Välti vee kasutamist puhastamise käigus.

Eemalda mustus ettevaatlikult, liigset survet avaldamata, et mitte kahjustada pinnastruktuuri. Pärast puhastamist krundi töödeldud koht uuesti kas tselluloosikrundi või UKU viimistluskrundiga, et siduda võimalikud lahtised osakesed ja ühtlustada pinna väljanägemine. Kruntimine aitab taastada pinna sidususe, parandab vastupidavust ning värskendab üldmuljet.

Pärast puhastamist ja kruntimist võib parandatud ala toon või struktuur sõltuvalt paranduse ulatusest ja valgusoludest jääda ümbritsevast pinnast mõnevõrra erinev.