

UKU Isoleerkrunt (NO. 301)

KAHEFUNKTSIOONILINE SÜVAKRUNT JA PINNAKINNITI

1. TOOTE KIRJELDUS JA KASUTUSOTSTARVE

UKU Primer / Sealer (NO. 301) on vee baasil, madala emissiooniga ja lahustivaba looduslik vahend, millel on kaks peamist kasutusfunktsiooni: süvakrunt (Primer) aluspindade imavuse tasandamiseks ja pinnakinniti/kaitsevahend (Sealer) valmis krohvi- või värvipindade tugevdamiseks ning tolmuwabaks muutmiseks. Põhineb AURO uuenduslikul Replebin® biogeensel sideainel.

2. KASUTUSVIISID (PRIMER VS SEALER)

A. KASUTAMINE KRUNDINA (PRIMER)

Eesmärk: Tugevalt või ebaühtlaselt imavate mineraalsete aluspindade (kipsplaadid, kips-, lubi- ja savikrohvid) imavuse ühtlustamiseks ja sidumiseks enne värvimist või krohvimist.

- Lahjendamine: Lahjendada veega vahekorras 1:1.
- Pealekandmine: Kanda ühtlaselt pinnale pintsli, rulli või pritsiga. Vältida loikude teket.
- Kulu: ca 0,05 l/m² lahjendatult.

B. KASUTAMINE PINNAKINNITI / KAITSEVAHENDINA (SEALER)

Eesmärk: Valmis savikrohvi, lubikrohvi või muude murenevate/tolmavate siseviimistluskihtide pinna tugevdamiseks, tolmu vältimiseks ja kergelt niiskuskindlamaks muutmiseks ilma pinna auruläbilaskvust piiramata.

- Lahjendamine: Kasutada lahjendamata kujul või sõltuvalt pinna poornevhusel kergelt lahjendatult (kuni 10% veega).
- Pealekandmine: Pihustada või kanda pehme pintsliga ettevaatlikult valmis viimistletud pinnale. Tagada, et vedelik imenduks täielikult ega jäta pinnale läikivaid kaskraapsusi.
- Kulu: ca 0,05–0,08 l/m² (sõltuvalt pinna poorsusest).

3. TEHNILISED ANDMED

Koostis	Vesi, Replebin®, kaaliumsilikaat, potas (kaaliumkarbonaat), suhkrusurfaktant.
Välimus / Toon	Vedelikuna piimjas; kuivades täielikult läbipaistav ja matt.
Tihedus	ca 1,0 g/cm ³
Auru läbilaskvus	sD-väärtus < 0,1 m (kõrge difusioonivõime, säilitab pinna hingavuse).
Kuivamisaeg	Ülevärvitav või täielikult kuivanud ca 4–6 tunni möödudes (20 °C, 65% RH).

Säilitamine	Jahedas, kuivas ja külmavabas kohas (24 kuud).
-------------	--

Töötingimused: Minimaalne töötlemistemperatuur 10 °C. Sealerina kasutamisel katsetage vahendit eelnevalt varjatud pinnatoorikul, et veenduda soovitud visuaalses tulemuses (mõned tumedamad savikrohvid võivad kergelt tooni süvendada).

Tootja tagab materjali kvaliteedi, kuid ei vastuta selle ebaõige pealekandmise ega objektipõhistest eripäradest tingitud tulemuste eest. Kasutaja kohustus on kontrollida materjali sobivust konkreetse aluspinnaga.

Toodetud Saksamaa Saviukumaja OÜ tellimusel | Mõisahoovi tee 5 Mooste, Põlvamaa 64616 | +372 56505505 | www.uku.eu