

MARMOR LUBIKROHV *fraktsioon 0-0,5mm*

Dekoratiivne lubikrohv seinte ja lagede viimistlemiseks



Aluspind

Aluspind peab olema ühtlaselt tasane, kuiv, imav ning kindlasti puhas tolmust, värvidest ja määrdeainetest (õlid, rasvad jne). Nakkuvuse parandamiseks ja krohvi kaitsmiseks liialt kiire kuivamise eest tuleb aluspinnad eelnevalt niisutada. Imavad aluspinnad tuleb niisutada küllastumiseni (pinnale pritsitud vesi püsib aluspinnal vähemalt 5 sekundit enne kui aluspinda imendub).

Tingimused

Aluspinna ja ümbritseva õhu temperatuur peab olema kõrgem kui 5°C. Lubi karboniseerub niiskuse mõjul, seetõttu tuleb krohvimisel välistingimustes lubikrohvi kaitsta tuule ja päikse poolt põhjustatud liiga kiire kuivamise eest.

Segu valmistamine

Ühele kotile kuivsegu (20 kg) lisada 4,5-5 liitrit puhast vett ja segada põhjalikult läbi segumiksriga. Kõige parem on segu valmistada krohvimisele eelneval päeval, minimaalselt võiks segu enne kasutamist seista 30 minutit ning pärast seismist krohv uuesti läbi segada.

Paigaldus

Struktuurse pinna jaoks kandke peale kiht/kihid kogupaksusega 0,5-1,5 mm. Tasandage pind pika liibi või pika pahtlilabidaga. Laske krohvil taheneda ning tasandage pind hõõrutiga sõõrjate liigutustega. Sileda pinna jaoks kasuta kummihõõrutit asemel niisket svammi. Enne täielikku kuivamist siluda uuesti õrnalt niiske svammiga, et lahtised terad pinnalt eemaldada.

Lubjapinnale vetthülgavuse andmiseks on vaja paigalduse lõppjärgus, mil krohvitud ja viimistletud pind on veel õrnalt niiske, kanda pinnale pintsliga oliiviõliseebi lahust.

Seebi rasvade ja lubja reageerimisel tekib vetthülgav pind, mida saab edukalt naturaalselt pesuvahenditega hooldada. Edukaks hooldamiseks soovitage lubikrohvitud pinna viimistleda siledaks.

Lõppviimistlus

Lõppviimistluseks võib pinna sisetingimustes kruntida UKU tselluloosikrundiga, värvida UKU lubivärviga või UKU lubipahtlitega. Välistingimustes viimistleda krohvitud pind UKU lubivärviga.

Hooldus

Krohvitud pinnalt eemaldage vedelad plekid pinnalt koheselt pehme, imava puuvillase lapiga ja vältida hõõrumist. Kuiva mustuse puhul pühkige pind pehme käsna ja külma või leige veega ära ning kuivatage pehme lapiga.

Pinda on lihtsam hooldada, kui krohv on suurema vetthülgavuse saavutamiseks oliiviõli seebi lahusega töödeldud.

Siledaks viimistletud krohvipinna puhul hooldatakse määrduvad pinda looduslike pesuvahenditega, näiteks oliiviõli seebi lahusega.

Kui pind on vahetatud, tuleb vastavalt vajadusele aeg-ajalt järelhooldusena vahakihti uuendada.

Puhastamiseks ei tohi kasutada kaubanduslikke söövitavaid pesu- või küürimisvahendeid.

Kui krohvitud pinnale siiski jääb näha teist tooni rant, tuleb pinda värskendada UKU lubivärviga.

Materjali kulu

Sõltuvalt aluspinna tasasusest ja kihi paksusest 2 kg/m² kihipaksusel 1,5 mm.

Ohutus

Lubi on söövitava toimega. Vältida tolmu sissehingamist, kokkupuudet nahaga ja silma sattumist. Soovitatav on kasutada respiraatorit, kaitseprille ja -riietust. Silma sattumisel pesta silm füsioloogilise lahusega. Klaas, metall ja lakitud pinnad ning teised lubja suhtes tundlikud pinnad kata pritsmete eest enne paigaldamist. Hoida laste eest kättesaamatus kohas.

Säilitamine

Säilitada kuivades tingimustes. Säilivusaeg on 1 aasta alates tootmiskuupäevast. Tootmiskuupäev on märgitud pakendil.

Valmis segatud segu pind ämbri sees katta kilega, et vältida segu kuivamist. Enne uuesti kasutamist segada alati korralikult läbi. Eri partiide vahel võivad esineda toonierinevused.