

Dekoratiivne savikrohv interjöör

Aluspind

Aluspind peab olema ühtlaselt tasane, kuiv, imav, ning kindlasti puhas tolmust, värvidest ja määrdeainetest (õlid, rasvad jne). Nakkuvuse parandamiseks ja krohvi kaitsmiseks liialt kiire kuivamise eest tuleb aluspinnad eelnevalt niisutada. Imavad aluspinnad tuleb niisutada küllastumiseni (pinnale pritsitud vesi püsib aluspinnal vähemalt 5 sekundit enne kui aluspinda imendub). Sileda betooni, kipsplaadi jt halva nakkuvusega siledade pindade puhul soovitame eelnevalt kasutada nakkuvuse parandamiseks kvartsnakkekrunti.

Tingimused

Aluspinna ja ümbritseva õhu temperatuur peab krohvimisel olema kõrgem kui 5°C.

Savikrohv kuivab vee välja aurustumise teel, seetõttu tuleb krohvitud pindade kuivatamiseks soojal perioodil ruumi korralikult tuulutada. Kütteperioodil on ideaalseks kuivamiseks soovituslik kasutada ventilaatoreid, soojapuhureid ja niiskusiimureid. Liiga pikk kuivamisaeg ja liigne õhuniiskus võivad põhjustada krohvi pinnal hallituse teket, mis ei ole tervisele ohtlik. Kui pind on kuivanud, tuleks hallitus pinnalt maha pühkida.

Segu valmistamine

Ühele kotile kuivsegle lisada sõltuvalt toonist 4,5-6,25 liitrit puhast vett ja segada korralikult läbi segumiksriga. Kõige parem on segu valmistada krohvimisele eelneval päeval, minimaalselt võiks segu enne kasutamist seista 30 minutit ning pärast seismist krohv uuesti läbi segada.

Paigaldus I

(Lõpptulemus - struktuurne pind)

Kandke peale kiht/kihid kogupaksusega 0,5-1,5 mm. Tasandage pind pika liibi või pika pahtlilabidaga. Laske krohvil taheneda ning tasandage pind kummihõõrutiga sõõrjate liigutustega.

Paigaldus II

(Lõpptulemus - sile pind)

Kandke peale kiht/kihid kogupaksusega 0,5-1,5 mm. Laske krohv taheneda ning tasandage pind niiske svammiga sõõrjate liigutustega. Enne täielikku kuivamist siluda uuesti õrnalt niiske svammiga, et lahtised terad pinnalt eemaldada.

Paigaldus III

(DEKO)

Kandke peale kiht/kihid kogupaksusega 0,5-1,5 mm. Tasandage pind pika liibi või pika pahtlilabidaga. Laske krohv taheneda ning tasandage pind niiske svammiga sõõrjate liigutustega. Enne täielikku kuivamist siluda uuesti õrnalt niiske svammiga, et lahtised terad pinnalt eemaldada. Peale täielikku kuivamist siluda pind suhteliselt kuiva švammiga, et tuua esile dekoratiivsete lisandite efekt.

Lõppviimistlus

Lõppviimistluseks peab pinna sisetingimustes kruntima UKU tselluloosikrundiga. See seob saviosakesed paremini kokku ja pind jääb tugev. Enne kruntimist pühkida pinnalt harja või svammiga lahtised liivaterad. Savi dekoratiivkrohvi on võimalik üle värvida UKU savivärviga.

Hooldus

Võimalikele pinnavigastusele saab teha kohtparandusi, selleks on soovitatav säilitada samast partiist segupulbrit. Täkke või defektiga koha jaoks lahusta tassis natukene segu ja paranda koht peenikese pintliga tupsutades. Määratud krohvi võib kuivpuhastada või uuesti katta sama viimistlusmaterjaliga. Savikrohv on antistaatiline ega kogu tolmu. Õlid ja vedelikud imab savikrohv endasse.

Materjali kulu

Sõltuvalt aluspinna tasasusest 0,85-2,5 kg/m² kihipaksusel 0,5-1,5 mm.

Ohutus

Välgi tolmu sissehingamist ja silma sattumist. Silma sattumisel pese füsioloogilise lahusega. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Säilitamine

Kuivsegu säilib suletud pakendis kuivades tingimustes 2-3 aastat. Ideaaltingimustes võib kuivsegu säilida aastakümneid. Valmis segatud segu säilita kaetud anum asju jahedas kuni 6 kuud. Puhasta segunõu servad ning kata ämbri sees valmis segatud segu pealispind kilega, et vältida kuivamist. Enne uuesti kasutamist sega alati korralikult läbi.

Tootmiskuupäev on märgitud pakendile.

Kuna tegu on naturaalse tootega, võivad eri partiide vahel esineda toonierinevused.