

Dekoratiivne savikrohv interjöör

Aluspind

Aluspind peab olema ühtlaselt tasane, kuiv, imav, ning kindlasti puhas tolmust, värvidest ja määrdeainetest (õlid, rasvad jne). Nakkuvuse parandamiseks ja krohvi kaitsmiseks liialt kiire kuivamise eest tuleb aluspinnad eelnevalt niisutada. Imavad aluspinnad tuleb niisutada küllastumiseni (pinnale pritsitud vesi püsib aluspinnal vähemalt 5 sekundit enne kui aluspinda imendub). Sileda betooni, kipsplaadi jt halva nakkuvusega siledade pindade puhul soovitame eelnevalt kasutada nakkuvuse parandamiseks kvartsnakkekrunti.

Tingimused

Aluspinna ja ümbritseva õhu temperatuur peab krohvimisel olema kõrgem kui 5°C.

Savikrohv kuivab vee välja aurustumise teel, seetõttu tuleb krohvitud pindade kuivatamiseks soojal perioodil ruumi korralikult tuulutada. Kütteperioodil on ideaalseks kuivamiseks soovituslik kasutada ventilaatoreid, soojapuhureid ja niiskusimureid. Liiga pikk kuivamisaeg ja liigne õhuniiskus võivad põhjustada krohvi pinnal hallituse teket, mis ei ole tervisele ohtlik. Kui pind on kuivanud, tuleks hallitus pinnalt maha pühkida.

Segu valmistamine

Ühele kotile kuivsegule lisada sõltuvalt toonist 5-6 liitrit puhast vett ja segada korralikult läbi segumiksriga. Kõige parem on segu valmistada krohvimisele eelneval päeval, minimaalselt võiks segu enne kasutamist seista 30 minutit ning pärast seismist krohv uuesti läbi segada. Toonimiseks lisatakse valgele savikrohvile 10% või 50% teist tooni savikrohvi. 10% segu puhul lisada 25 kg valgele segule 2,5 kg toonivat segu. 50% segu puhul segada omavahel võrdsed kogused (25kg + 25 kg).

Paigaldus I

(Lõpptulemus - struktuurne pind)

Kandke peale kiht/kihid kogupaksusega 2-3 mm. Tasandage pind pika liibi või pika pahtlilabidaga. Laske krohvil taheneda ning tasandage pind kummihõõrutiga sõõrjate liigutustega.

Paigaldus II

(Lõpptulemus - sile pind)

Kandke peale kiht/kihid kogupaksusega 2-3 mm. Kandke peale kiht/kihid kogupaksusega 2-3 mm. Laske krohvil taheneda ning tasandage pind niiske svammiga sõõrjate liigutustega. Enne täielikku kuivamist siluda uuesti õrnalt niiske svammiga, et lahtised terad pinnalt eemaldada.

Paigaldus III

(DEKO)

Kandke peale kiht/kihid kogupaksusega 2-3 mm. Tasandage pind pika liibi või pika pahtlilabidaga. Laske krohvil taheneda ning tasandage pind niiske svammiga sõõrjate liigutustega. Enne täielikku kuivamist siluda uuesti õrnalt niiske svammiga, et lahtised terad pinnalt eemaldada. Peale täielikku kuivamist siluda pind suhteliselt kuiva švammiga, et tuua esile dekoratiivsete lisandite efekt.

Lõppviimistlus

Lõppviimistluseks peab pinna sisetingimustes kruntima UKU tselluloosikrundiga. See seob saviosakesed paremini kokku ja pind jääb tugev. Enne kruntimist pühkida pinnalt harja või svammiga lahtised liivaterad. Savi dekoratiivkrohvi on võimalik üle värvida UKU savivärviga.

Hooldus

Võimalikele pinnavigastusele saab teha kohtparandusi, selleks on soovitatav säilitada samast partiist segupulbrit. Tärke või defektiga koha jaoks lahusta tassis natukene segu ja paranda koht peenikese pintliga tupsutades. Määrduvad krohvi võib kuivpuhastada või uuesti katta sama viimistlusmaterjaliga. Savikrohv on antistaatiline ega kogu tolmu. Õlid ja vedelikud imab savikrohv endasse.

Materjali kulu

Sõltuvalt aluspinna tasasusest 3,5-5 kg/m² maksimaalsel kihipaksusel 2-3mm.

Ohutus

Väldi tolmu sissehingamist ja silma sattumist. Silma sattumisel pese füsioloogilise lahusega. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Säilitamine

Kuivsegu säilib suletud pakendis kuivades tingimustes 2-3 aastat. Ideaaltingimustes võib kuivsegu säilida aastakümneid. Valmis segatud segu säilita kaetud anum asjahedas kuni 6 kuud. Puhasta segunõu servad ning kata ämbri sees valmis segatud segu pealispind kilega, et vältida kuivamist. Enne uuesti kasutamist sega alati korralikult läbi.

Tootmiskuupäev on märgitud pakendile.

Kuna tegu on naturaalse tootega, võivad eri partiide vahel esineda toonierinevused.

Tootekirjelduses on välja toodud materjali kasutusvõimalused ja soovitusel töötamiseks. Tootja on materjali testinud ja tagab toote kvaliteedi, kuid ei saa garanteerida selle õiget kasutusviisi ega vabasta seega kasutajat vastutusest. Iga objekti puhul tuleb lähtuda konkreetsetest tingimustest ja pindadest.

Saviukumaja OÜ | Mõisahooi tee 5 Mooste, Põlvamaa 64616 | +372 56505505 | www.uku.eu