

UKU Kruntvärv (NO. 505)

PEENETERALINE KRUNTVÄRV

1. TOOTE KIRJELDUS JA KASUTUSOTSTARVE

Valge, kergelt struktuurne ja peeniteralise koostisega (<0,05 mm teramõõt) universaalne kruntvärv sise- ja välispindadele. Tagab ideaalse nakke mineraalsetel ja keerulistel aluspindadel enne UKU peenpahtlite pealekandmist. Sobib suurepäraselt aluskruundiks kõigile UKU ja AURO dispersioon-, lubi- ja savivärvile, grassellole, stuccole ja marmorinole.

2. TEHNILISED ANDMED

Koostis	Vesi, mineraalsed täiteained, Replebin®, kaaliumsilikaat, silikaat, tselluloos, rapsi- ja kastoorõli surfaktandid.
Toon	Valge. Võimalik toonida heledatesse pasteltoonidesse (kuni 10% AURO 330 või UKU pigmentidega).
Tihedus	ca 1,42 g/ml
Lenduvad ühendid	VOC < 1 g/l (EL piirnorm A/w/b: 30 g/l).
Kulu	Umbes 115–185 g/m ² (ehk 84–125 ml/m ²) kihi kohta, olenevalt aluspinna imavusest ja karedusest.
Kuivamisaeg	Tolmukuiv ja ülevärvitav vähemalt 4–6 tunni pärast. Täielikult kuivanud ja Lõpliku tugevuse saavutanud 48 tunni pärast.
Tööriistade puhastus	Koheselt pärast kasutamist rohke vee ja vajadusel loodusliku seebiga.

3. PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

Aluspinna ettevalmistus: Aluspind peab olema tasane, kuiv, puhas, kandev ja keemiliselt neutraalne kuni kergelt leeliseline. Eemaldage pudenevad osakesed. Tugevalt pudenevad või ebaühtlaselt imavad pinnad tuleb eelnevalt kruntida UKU Primer / Sealer (NO. 301).

Pinnale kandmine:

- Segage krundivärv enne kasutamist ja töö ajal korduvalt hoolikalt läbi, kuna täiteained võivad põhja sadestuda.
- Toode on kasutusvalmis. Vajadusel võib vedeldada kuni 5% veega.
- Kandke pinnale rulli või pintsliga ühtlase kihina. Sisetöödel piisab tavaliselt 1 kihist, välistöödel kandke 2 kihti.

Tähelepanu: Kasutustemperatuur vahemikus 10–35 °C (optimaalne 20–23 °C). Ei sisalda sünteetilisi fungitsiide. Uued krohvid peavad enne kruntimist kuivama vähemalt 6 nädalat.